

POLYSAFE STANDARD

- Wysoka odporność na poślizg – nawet przy dużej wilgotności gwarantują bezpieczeństwo
- Wzmocnienie PUR



SPECYFIKACJA



2.0mm
2.5mm
3.5mm



2m x 20m = 40m²
2m x 20m = 40m²
2m x 15m = 30m²



2430g/m²
3100g/m²
4400g/m²



EN 13845
ASTM F1303



TRUDNOPALNOŚĆ
EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1
ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13845 Esf

AS/NZS 4586 R10

RRL Pendulum Test ≥ 36 (wet test- 4S Rubber/Slider 96)

Chropowatość powierzchni $Rz \geq 20\mu m$

Odporność na poślizg na wszystkich produktach Polysafe jest zapewniona przez cały okres eksploatacji



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13845 50,000 cykli

EN 649 grupa T



VOC EMISSION

AgBB VOC test: pozytywny

Floorscore certyfikat:

Cert nr SCS-FS-02034



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Polysafe Standard ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady.

Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 $\leq 2kV$

Sklasyfikowany jako antystatyczny



ODPORNOŚĆ CHEM.

Dobra odporność na rozcieńczone kwasy




ZASTOSOWANIE

Polysafe Standard doskonale sprawdza się w miejscach, które na ogół pozostają suche, ale na których czasem coś może zostać rozlane i- w związku z tym- antypoślizgowość stanowi szczególnie ważny czynnik. Na ogół miejsca te znajdują się na oddziałach, w szpitalach, przychodniach, domach opieki, pralniach i pomieszczeniach do splukiwania, umywalniach, stołówkach i miejscach przygotowywania posiłków. Dla miejsc, które są stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe Hydro. Tak jak wszystkie produkty z grupy Polysafe wykładziny tej nie powinno się pastować.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska

POLYFLOR
POLYSAFE™
STANDARD PUR



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



2006



POLYFLOR
COVERING THE WORLD