

SPECYFIKACJA BLOC PUR

Parametr	Norma	Bloc PUR
Rodzaj wykładziny	EN 649	heterogeniczna PVC
Ilość kolorów		16
Klasyfikacja zastosowań	EN 685	23/34/43
Waga całkowita	EN 430	2660 g/m ²
Grubość całkowita	EN 428	2,0 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	homogen 0,7 mm
Warstwa zabezpieczająca		PUR
Wymiary rolki	EN 426	2mx20m = 40 m ²
Odporność chemiczna	EN 423	wysoka
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Klasa ścieralności	EN 649	grupa T
Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	Klasa DS. R10
Wgniecenie reszkowe	ISO 14343-1	<0,10 mm
Odporność na kółka foteli	EN 425	odpowiednia
Stabilność wymiarów	EN 434	<0,40 %
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia do 27°C
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2kV
Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Emisja VOC	Indoor Air Comfort Gold Floor Score	ECP SCS - FS- 02034
Odpowiedzialność środowiskowa		A+ BRE certyfikat
Gwarancja		10 lat

Więcej informacji na stronie www.polyflor.pl



POLYFLOR LTD. POBOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913 TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912
RECEPTION: +44 (0)161 767 1111 UK FAX: +44 (0)161 767 1128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166
E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM

James Hallett
FLOORING



Przedstawiciel: Polflor Sp. z oo.
ul. Smolna 13A/U3, 61-008 Poznań
Tel. 61-820-31-55 Fax 61-820-31-35