EXPONA EnCORE RIGID LOC

wodoodporne panele LOC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	**Norma**	**EnCore Rigid Loc**
Typ wykładziny	EN 649	heterogeniczny panel winylowy typu LOC
Warstwa zabezpieczająca		PUR podwójnie nakładany
Wzór		drewno
Ilość wzorów drewna		12
Waga	EN 430	10,800g/m2
Klasyfikacja zastosowań	EN 16511 EN 685/ISO 10874	23,34
Grubość całkowita	EN 428	6,50 mm
Warstwa użytkowa	EN 429	0,55 mm
Warstwa akustyczna IXPE		1 mm
Rozmiary paneli	EN 427	177,35x1212,4 mm (2,15 m2 - 10 paneli = box) 196,4x1212,4 mm (2,14 m2 - 9 paneli = box)
Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl - s1
Izolacja dźwieku uderzeniowego	EN ISO 10140-3	19 dB
Średnia pozostałość wgniecenia	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Średnia stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,2 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130	R 10
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Klasa ścieralności	EN 13329 Annex E	Typ I
Fotele na kółkach	EN 485	odporna, Typ W, EN 12 529
Ogrzewanie podłogowe	EN 1264-2	zalecana max.temp. 27°C
Emisja lotnych związków organicznych (	Indoor Air Comfort Gold	bardzo niska
Deklaracja środowiskowa (EPD)	AgBB certyfikat	ECP bardzo niska emisja
Gwarancja producenta		10 lat



Producent: Polyflor LTD. PO BOX 3 Radcliffe New Road Whitefield Manchester M45 7NR, UK

Produkt dostępny w sieci dystrybucji Polflor sp. z o.o. , ul. Smolna 13a/U3, 61-008 Poznań. www.polyflor.pl