

POLYSAFE MOSAIC

Zamknięte wykończenie powierzchni zmniejsza wchłanianie brudu

SPECYFIKACJA



2.0mm



0.70mm



2m x 20m = 40m²



2400g/m²



EN 13845
ASTM F1303



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13845 Esf

RRL Pendulum Test ≥ 36 (wet test- 4S)
AS/NZS 4586 R10



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13845 50,000cykli

EN 649 Grupa T



ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Polysafe Mosaic ma dobrą odporność na rozcieńczone kwasy i zasady. Ogólne informacje na temat odporności chemicznej można znaleźć w Przewodniku Technicznym Polyflor. Tabele odporności chemicznej udostępniamy na Państwa życzenie.



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD




Wykładzina Polysafe Mosaic charakteryzuje się zamkniętym wykończeniem powierzchni opracowanym specjalnie w celu zmniejszenia wchłaniania brudu i maksymalnego ułatwienia czyszczenia. Tak samo jak w przypadku innych produktów z grupy Polysafe, na Polysafe Mosaic nie należy stosować pasty.



Polysafe Wood FX jest idealna do miejsc bezpośredniej obsługi klienta, które są na ogół suche, niemniej istnieje w nich ryzyko wylania płynów, co sprawia, że antypoślizgowość jest istotnym wymogiem. Typowe obszary zastosowań obejmują korytarze i ciągi komunikacyjne, recepcje, oddziały szpitalne, sale szkolne, sklepy i kawiarnie oraz mieszkania komunalne i typowe zastosowania na zapleczu obiektów (np. umywalnie, toalety, miejsca wydawania posiłków i przebieralnie). Dla miejsc, które są stale mokre prosimy zobaczyć nasz asortyment wykładzin Polysafe Hydro.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL: POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING



2006

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

LIPIEC 2012